

| Odcinek | Sekcja | Dane technologiczne                                                                      | Rodzaj i uziarnienie posypki | Data dop. do ruchu | Data badania | Wartość miarodajna współczynnika tarcia |           |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|
|         |        |                                                                                          |                              |                    |              | pas lewy                                | pas prawy |
| 1       | 1      | SMA 0/11, grysy bazaltowe: 2/5, 5/8, 8/1, asfalt DE80B: 5,6-6,2 %                        | bazalt 2/5                   | 07.08r             | 13.08.08r    | 0,38                                    | 0,38      |
|         | 2      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,33                                    | 0,40      |
|         | 3      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,36                                    | 0,39      |
|         | 4      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,36                                    | 0,36      |
|         | 5      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,31                                    | 0,35      |
|         | 6      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,33                                    | 0,34      |
|         | 7      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,35                                    | 0,36      |
|         | 8      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,35                                    | 0,34      |
|         | 9      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,32                                    | 0,35      |
|         | 10     |                                                                                          |                              |                    |              | 0,38                                    | 0,40      |
|         | 11     |                                                                                          |                              |                    |              | 0,38                                    | 0,37      |
| 2       | 1      | SMA 0/11 grysy melafirowe: 2/5, 5/8, 8/1, asfalt                                         | granit 2/5                   | 07.08r             | 21.07.08r    | 0,42                                    | 0,39      |
|         | 2      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,42                                    | 0,40      |
|         | 3      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,42                                    | 0,41      |
| 3       | 1      | SMA 0/11 grysy melafirowe: 2/5, 5/8, 8/1, asfalt DE80B: 5,7-6,4 %                        | granit 2/5                   | 12.07r             | 06.08r       | 0,41                                    | 0,42      |
|         | 2      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,41                                    | 0,40      |
|         | 3      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,42                                    | 0,39      |
|         | 4      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,42                                    | 0,38      |
|         | 5      | SMA 0/11 grysy bazaltowe: 2/5, 5/8, 8/1, asfalt DE80B: 5,7-6,4 %                         |                              |                    |              | 0,42                                    | 0,46      |
|         | 6      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,41                                    | 0,46      |
|         | 7      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,39                                    | 0,47      |
|         | 8      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,38                                    | 0,47      |
| 4       | 1      | SMA 0/11 grysy bazaltowe 8/11, grysy melafirowe: 2/5, 5/8, 8/1, asfalt DE80B: 5,8-6,5 %  | sjenit 2/5                   | 06.08r             | 05.08r       | 0,45                                    | 0,48      |
|         | 2      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,47                                    | 0,49      |
|         | 3      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,47                                    | 0,46      |
|         | 4      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,46                                    | 0,46      |
|         | 5      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,43                                    | 0,44      |
| 5       | 1      | SMA 0/11 grysy bazaltowe 8/11, grysy gabrowe: 2/6,3, asfalt DE30B: 6,2-6,3 %             | granit 2/5                   | 12.07r             | 05.08r       | 0,39                                    | 0,38      |
|         | 2      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,39                                    | 0,38      |
|         | 3      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,38                                    | 0,39      |
|         | 4      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,41                                    | 0,40      |
|         | 5      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,39                                    | 0,42      |
|         | 6      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,38                                    | 0,40      |
| 6       | 1      | SMA 0/11 grysy bazaltowe: 2/5, 5/8, 8/11, asfalt DE30B: 6,2-6,3 %                        | granit 2/5                   | 12.07r             | 05.08r       | 0,37                                    | 0,38      |
|         | 2      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,39                                    | 0,37      |
|         | 3      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,40                                    | 0,38      |
|         | 4      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,38                                    | 0,35      |
|         | 5      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,39                                    | 0,35      |
|         | 6      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,44                                    | 0,39      |
| 7       | 1      | SMA 0/11 grysy kwarcytowe 8/11, grysy bazaltowe: 2/5, 5/8, 8/11, asfalt DE80B: 5 9-6 3 % | granit 2/5                   | 12.07r             | 02.08r       | 0,46                                    | 0,44      |
|         | 2      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,44                                    | 0,42      |
|         | 3      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,41                                    | 0,42      |
|         | 4      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,42                                    | 0,44      |
|         | 5      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,44                                    | 0,44      |
|         | 6      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,43                                    | 0,42      |
|         | 7      |                                                                                          |                              |                    |              | 0,41                                    | 0,41      |

|    |    |                                                                                                        |            |        |        |      |      |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|------|------|
|    | 8  |                                                                                                        |            |        |        | 0,40 | 0,39 |
|    | 9  |                                                                                                        |            |        |        | 0,44 | 0,42 |
|    | 10 |                                                                                                        |            |        |        | 0,44 | 0,41 |
| 8  | 1  | SMA 0/11 gryszy<br>bazaltowe: 2/5, 5/8,<br>8/11, asfalt DE30B:<br>5,8-6,5 %                            | granit 2/5 | 12.07r | 02.08r | 0,45 | 0,45 |
|    | 2  |                                                                                                        |            |        |        | 0,42 | 0,47 |
|    | 3  |                                                                                                        |            |        |        | 0,42 | 0,45 |
|    | 4  |                                                                                                        |            |        |        | 0,42 | 0,46 |
|    | 5  |                                                                                                        |            |        |        | 0,44 | 0,45 |
|    | 6  |                                                                                                        |            |        |        | 0,42 | 0,45 |
|    | 7  |                                                                                                        |            |        |        | 0,42 | 0,45 |
|    | 8  |                                                                                                        |            |        |        | 0,47 | 0,47 |
| 9  | 1  | SMA 0/11 gryszy<br>kwarcytowe 8/11,<br>gryszy bazaltowe:<br>2/5, 5/8, 5/11, asfalt<br>DE80B: 5,9-6,3 % | gabro 2/5  | 12.07r | 02.08r | 0,41 | 0,40 |
|    | 2  |                                                                                                        |            |        |        | 0,42 | 0,40 |
|    | 3  |                                                                                                        |            |        |        | 0,43 | 0,40 |
| 10 | 1  | SMA 0/11 gryszy<br>bazaltowe: 2/5, 5/8,<br>8/11, asfalt DE80B:<br>6,5 %                                | granit 2/5 | 07.07r | 01.08r | 0,37 | 0,35 |
|    | 2  |                                                                                                        |            |        |        | 0,37 | 0,36 |
|    | 3  |                                                                                                        |            |        |        | 0,39 | 0,39 |
|    | 4  |                                                                                                        |            |        |        | 0,40 | 0,41 |
|    | 5  |                                                                                                        |            |        |        | 0,39 | 0,41 |
| 11 | 1  | SMA 0/11 gryszy<br>bazaltowe: 2/5, 5/8,<br>8/11, asfalt DE80B:<br>5,8-6,6 %                            | granit 2/5 | 08.07r | 01.08r | 0,46 | 0,43 |
|    | 2  |                                                                                                        |            |        |        | 0,43 | 0,39 |
|    | 3  |                                                                                                        |            |        |        | 0,39 | 0,38 |
|    | 4  |                                                                                                        |            |        |        | 0,39 | 0,40 |
|    | 5  |                                                                                                        |            |        |        | 0,39 | 0,39 |
|    | 6  |                                                                                                        |            |        |        | 0,41 | 0,44 |
|    | 7  |                                                                                                        |            |        |        | 0,42 | 0,40 |
|    | 8  |                                                                                                        |            |        |        | 0,40 | 0,39 |
|    | 9  |                                                                                                        |            |        |        | 0,39 | 0,41 |
|    | 10 |                                                                                                        |            |        |        | 0,40 | 0,42 |
|    | 11 |                                                                                                        |            |        |        | 0,43 | 0,41 |
|    | 12 |                                                                                                        |            |        |        | 0,41 | 0,39 |
|    | 13 |                                                                                                        |            |        |        | 0,39 | 0,41 |
|    | 14 |                                                                                                        |            |        |        | 0,39 | 0,42 |
|    | 15 |                                                                                                        |            |        |        | 0,39 | 0,39 |
|    | 16 |                                                                                                        |            |        |        | 0,38 | 0,41 |
| 12 | 1  | SMA 0/11 gryszy<br>gabro: 8/11, 2/5,<br>gryszy bazaltowe<br>2/5, asfalt DE80B:<br>6,3-6,7 %            | granit 2/5 | 07.07r | 01.08r | 0,39 | 0,39 |
|    | 2  |                                                                                                        |            |        |        | 0,37 | 0,38 |
|    | 3  |                                                                                                        |            |        |        | 0,36 | 0,38 |
|    | 4  |                                                                                                        |            |        |        | 0,36 | 0,37 |
|    | 5  |                                                                                                        |            |        |        | 0,37 | 0,36 |
|    | 6  |                                                                                                        |            |        |        | 0,36 | 0,36 |
|    | 7  |                                                                                                        |            |        |        | 0,38 | 0,36 |
|    | 8  |                                                                                                        |            |        |        | 0,39 | 0,38 |
|    | 9  |                                                                                                        |            |        |        | 0,37 | 0,37 |
|    | 10 |                                                                                                        |            |        |        | 0,37 | 0,37 |
|    | 11 |                                                                                                        |            |        |        | 0,39 | 0,38 |
|    | 12 |                                                                                                        |            |        |        | 0,39 | 0,39 |
|    | 13 |                                                                                                        |            |        |        | 0,38 | 0,40 |
|    | 14 |                                                                                                        |            |        |        | 0,38 | 0,40 |
|    | 15 |                                                                                                        |            |        |        | 0,38 | 0,40 |

|    |    |                                                                                         |            |        |        |      |      |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|------|------|
|    | 16 |                                                                                         |            |        |        | 0,37 | 0,41 |
|    | 17 |                                                                                         |            |        |        | 0,40 | 0,42 |
|    | 18 |                                                                                         |            |        |        | 0,40 | 0,39 |
| 13 | 1  | SMA 0/11 grys<br>melafiorowe: 2/5,<br>5/8, 8/11, asfalt<br>DE80B: 5,9-6,4 %             | granit 2/5 | 07.07r | 01.08r | 0,44 | 0,43 |
|    | 2  |                                                                                         |            |        |        | 0,43 | 0,46 |
|    | 3  |                                                                                         |            |        |        | 0,44 | 0,46 |
|    | 4  |                                                                                         |            |        |        | 0,44 | 0,44 |
|    | 5  |                                                                                         |            |        |        | 0,45 | 0,44 |
| 14 | 1  | SMA 0/11 grys<br>melafiorowe: 2/5,<br>5/8, 8/11, asfalt<br>DE80B: 5,7-6,4 %             | granit 2/5 | 07.07r | 01.08r | 0,43 | 0,45 |
|    | 2  |                                                                                         |            |        |        | 0,41 | 0,41 |
|    | 3  |                                                                                         |            |        |        | 0,43 | 0,41 |
|    | 4  |                                                                                         |            |        |        | 0,43 | 0,40 |
|    | 5  |                                                                                         |            |        |        | 0,42 | 0,41 |
|    | 6  |                                                                                         |            |        |        | 0,42 | 0,42 |
|    | 7  |                                                                                         |            |        |        | 0,44 | 0,44 |
|    | 8  |                                                                                         |            |        |        | 0,46 | 0,42 |
|    | 9  |                                                                                         |            |        |        | 0,45 | 0,43 |
|    | 10 |                                                                                         |            |        |        | 0,44 | 0,43 |
| 15 | 1  | SMA 0/11 grys<br>melafiorowe: 2/5,<br>5/8, 8/11, asfalt<br>DE80B: 6,2-6,4 %             | granit 2/5 | 07.07r | 01.08r | 0,43 | 0,44 |
|    | 2  |                                                                                         |            |        |        | 0,44 | 0,44 |
|    | 3  |                                                                                         |            |        |        | 0,44 | 0,45 |
|    | 4  |                                                                                         |            |        |        | 0,44 | 0,45 |
|    | 5  |                                                                                         |            |        |        | 0,44 | 0,45 |
| 16 | 1  | SMA 0/11 grys<br>gabro: 2/5, 8/11,<br>grys bazaltowe<br>2/5, asfalt DE80B:<br>5,9-6,6 % | granit 2/5 | 07.07r | 01.08r | 0,44 | 0,44 |
|    | 2  |                                                                                         |            |        |        | 0,42 | 0,43 |
|    | 3  |                                                                                         |            |        |        | 0,42 | 0,44 |
|    | 4  |                                                                                         |            |        |        | 0,40 | 0,40 |
|    | 5  |                                                                                         |            |        |        | 0,40 | 0,41 |
|    | 6  |                                                                                         |            |        |        | 0,40 | 0,43 |
|    | 7  |                                                                                         |            |        |        | 0,40 | 0,42 |
|    | 8  |                                                                                         |            |        |        | 0,41 | 0,42 |
|    | 9  |                                                                                         |            |        |        | 0,36 | 0,39 |
|    | 10 |                                                                                         |            |        |        | 0,35 | 0,38 |
|    | 11 |                                                                                         |            |        |        | 0,42 | 0,39 |
|    | 12 |                                                                                         |            |        |        | 0,41 | 0,39 |
|    | 13 |                                                                                         |            |        |        | 0,44 | 0,40 |
|    | 14 |                                                                                         |            |        |        | 0,43 | 0,39 |
|    | 15 |                                                                                         |            |        |        | 0,41 | 0,40 |
|    | 16 |                                                                                         |            |        |        | 0,38 | 0,39 |
|    | 17 |                                                                                         |            |        |        | 0,37 | 0,37 |
|    | 18 |                                                                                         |            |        |        | 0,40 | 0,39 |
|    | 19 |                                                                                         |            |        |        | 0,41 | 0,40 |
|    | 20 |                                                                                         |            |        |        | 0,41 | 0,41 |
|    | 21 |                                                                                         |            |        |        | 0,41 | 0,39 |
|    | 22 |                                                                                         |            |        |        | 0,40 | 0,39 |
|    | 23 |                                                                                         |            |        |        | 0,40 | 0,40 |
|    | 24 |                                                                                         |            |        |        | 0,43 | 0,40 |
|    | 25 |                                                                                         |            |        |        | 0,40 | 0,40 |
|    | 26 |                                                                                         |            |        |        | 0,39 | 0,40 |
|    | 27 |                                                                                         |            |        |        | 0,38 | 0,39 |
|    | 28 |                                                                                         |            |        |        | 0,39 | 0,41 |
|    | 29 |                                                                                         |            |        |        | 0,42 | 0,43 |
|    | 30 |                                                                                         |            |        |        | 0,44 | 0,43 |

|    |    |                                                                                                |             |             |           |      |      |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------|------|
|    | 31 |                                                                                                |             |             |           | 0,43 | 0,43 |
|    | 32 |                                                                                                |             |             |           | 0,39 | 0,43 |
|    | 33 |                                                                                                |             |             |           | 0,37 | 0,44 |
|    | 34 |                                                                                                |             |             |           | 0,39 | 0,39 |
|    | 35 |                                                                                                |             |             |           | 0,39 | 0,41 |
|    | 36 |                                                                                                |             |             |           | 0,39 | 0,39 |
|    | 37 |                                                                                                |             |             |           | 0,40 | 0,40 |
|    | 38 |                                                                                                |             |             |           | 0,41 | 0,43 |
|    | 39 |                                                                                                |             |             |           | 0,41 | 0,39 |
|    | 40 |                                                                                                |             |             |           | 0,41 | 0,39 |
|    | 41 |                                                                                                |             |             |           | 0,39 | 0,39 |
|    | 42 |                                                                                                |             |             |           | 0,39 | 0,42 |
|    | 43 |                                                                                                |             |             |           | 0,38 | 0,40 |
|    | 44 |                                                                                                |             |             |           | 0,42 | 0,39 |
|    | 45 |                                                                                                |             |             |           | 0,40 | 0,37 |
| 17 | 1  | SMA 0/11 gryszy<br>gabro: 2/5, 8/11,<br>gryszy bazaltowe<br>2/5, asfalt DE80B:<br>5,6-6,3 %    | granit 2/4  | 10.07r      | 01.08r    | 0,44 | 0,44 |
|    | 2  |                                                                                                |             |             |           | 0,44 | 0,44 |
|    | 3  |                                                                                                |             |             |           | 0,45 | 0,44 |
|    | 4  |                                                                                                |             |             |           | 0,41 | 0,45 |
|    | 5  |                                                                                                |             |             |           | 0,41 | 0,42 |
|    | 6  |                                                                                                |             |             |           | 0,42 | 0,42 |
|    | 7  |                                                                                                |             |             |           | 0,43 | 0,42 |
|    | 8  |                                                                                                |             |             |           | 0,40 | 0,41 |
|    | 9  |                                                                                                |             |             |           | 0,40 | 0,41 |
| 18 | 1  | SMA 0/11, gryszy<br>bazaltowe: 2/5, 5/8,<br>8/1, asfalt DE30B:<br>6,2 %                        | brak danych | brak danych | 06.06.08r | 0,37 | 0,35 |
|    | 2  |                                                                                                |             |             |           | 0,41 | 0,39 |
|    | 3  |                                                                                                |             |             |           | 0,42 | 0,39 |
|    | 4  |                                                                                                |             |             |           | 0,42 | 0,41 |
| 19 | 1  | SMA 0/11 gryszy<br>gabro 2/5, gryszy<br>bazaltowe: 5/8, 8/1,<br>8/12,8, asfalt<br>DE80B: 6,1 % | brak danych | brak danych | 06.06.08r | 0,45 | 0,41 |
|    | 2  |                                                                                                |             |             |           | 0,45 | 0,42 |
|    | 3  |                                                                                                |             |             |           | 0,44 | 0,39 |
|    | 4  |                                                                                                |             |             |           | 0,46 | 0,40 |
|    | 5  |                                                                                                |             |             |           | 0,46 | 0,42 |
|    | 6  |                                                                                                |             |             |           | 0,44 | 0,40 |
| 20 | 1  | brak danych                                                                                    | brak danych | brak danych | 26.09.07r | 0,43 | 0,39 |
|    | 2  |                                                                                                |             |             |           | 0,42 | 0,39 |
|    | 3  |                                                                                                |             |             |           | 0,42 | 0,39 |
|    | 4  |                                                                                                |             |             |           | 0,42 | 0,39 |
|    | 5  |                                                                                                |             |             |           | 0,41 | 0,40 |
|    | 6  |                                                                                                |             |             |           | 0,42 | 0,40 |
|    | 7  |                                                                                                |             |             |           | 0,41 | 0,40 |
|    | 8  |                                                                                                |             |             |           | 0,41 | 0,41 |
|    | 9  |                                                                                                |             |             |           | 0,39 | 0,39 |
|    | 10 |                                                                                                |             |             |           | 0,39 | 0,39 |
|    | 11 |                                                                                                |             |             |           | 0,39 | 0,39 |
| 21 | 1  | brak danych                                                                                    | brak danych | brak danych | 26.09.07r | 0,45 | 0,42 |
|    | 2  |                                                                                                |             |             |           | 0,45 | 0,44 |
| 22 | 1  | brak danych                                                                                    | brak danych | brak danych | 26.09.07r | 0,43 | 0,43 |
|    | 2  |                                                                                                |             |             |           | 0,43 | 0,42 |
|    | 3  |                                                                                                |             |             |           | 0,41 | 0,43 |
|    | 1  |                                                                                                |             | brak        |           | 0,42 | 0,44 |
|    | 2  |                                                                                                |             |             |           | 0,41 | 0,42 |
|    | 3  |                                                                                                |             |             |           | 0,40 | 0,41 |

|    |   |                                                                                |             |             |           |      |      |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------|------|
| 23 | 4 | brak danych                                                                    | brak danych | brak danych | 26.09.07r | 0,39 | 0,41 |
|    | 5 |                                                                                |             |             |           | 0,39 | 0,40 |
|    | 6 |                                                                                |             |             |           | 0,39 | 0,39 |
|    | 7 |                                                                                |             |             |           | 0,39 | 0,39 |
| 24 | 1 | brak danych                                                                    | brak danych | brak danych | 5.10.07r  | 0,42 | 0,43 |
|    | 2 |                                                                                |             |             |           | 0,43 | 0,43 |
|    | 3 |                                                                                |             |             |           | 0,44 | 0,45 |
|    | 4 |                                                                                |             |             |           | 0,40 | 0,43 |
|    | 5 |                                                                                |             |             |           | 0,42 | 0,43 |
|    | 6 |                                                                                |             |             |           | 0,40 | 0,39 |
| 25 | 1 | brak danych                                                                    | brak danych | brak danych | 30.10.08r | 0,44 | 0,44 |
|    | 2 |                                                                                |             |             |           | 0,45 | 0,47 |
|    | 3 |                                                                                |             |             |           | 0,43 | 0,44 |
|    | 4 |                                                                                |             |             |           | 0,43 | 0,44 |
|    | 5 |                                                                                |             |             |           | 0,45 | 0,45 |
|    | 6 |                                                                                |             |             |           | 0,43 | 0,41 |
| 26 | 1 | brak danych                                                                    | brak danych | brak danych | 16.06.08r | 0,38 | 0,39 |
|    | 2 |                                                                                |             |             |           | 0,38 | 0,38 |
|    | 3 |                                                                                |             |             |           | 0,36 | 0,37 |
|    | 4 |                                                                                |             |             |           | 0,38 | 0,37 |
|    | 5 |                                                                                |             |             |           | 0,37 | 0,37 |
|    | 6 |                                                                                |             |             |           | 0,37 | 0,38 |
|    | 7 |                                                                                |             |             |           | 0,40 | 0,37 |
| 27 | 1 | SMA 0/11 grys<br>sjenit: 2/5, 5/8,<br>8/11, asf. DE80B:<br>6,1 %               | gabro 2/5   | 17.07.08r   | 21.08.08r | 0,40 | 0,41 |
|    | 2 |                                                                                |             |             |           | 0,43 | 0,43 |
| 28 | 1 | SMA 0/9,6 grys<br>bazaltowe: 2/5, 5/8,<br>8/11, asfalt D50/70:<br>6,0 %        | bazalt 2/5  | 25.08.08r   | 8.09.08r  | 0,46 | 0,42 |
| 29 | 1 | SMA 0/11 grys<br>sjenit: 2/5, 5/8,<br>6,3/12,8, asfalt<br>DE80B: 6,1 %         | gabro 2/5   | 24.07.08r   | 11.09.08r | 0,39 | 0,39 |
|    | 2 |                                                                                |             |             |           | 0,39 | 0,40 |
| 30 | 1 | SMA 0/11 grys<br>bazalt: 2/5, 8/12,8,<br>asf. DE80B: 6,1 %                     | granit 4/6  | 19.08.08r   | 21.10.08r | 0,37 | 0,35 |
|    | 2 |                                                                                |             |             |           | 0,35 | 0,35 |
| 31 | 1 | SMA 0/11 grys<br>bazalt: 2/5, 8/12,8,<br>asf. DE80B: 6,1 %                     | granit 2/5  | 21.08.08r   | 21.10.08r | 0,39 | 0,39 |
|    | 2 |                                                                                |             |             |           | 0,41 | 0,40 |
|    | 3 |                                                                                |             |             |           | 0,41 | 0,41 |
| 32 | 1 | SMA 0/11 grys<br>bazalt: 2/5, 8/12,8,<br>asf. DE80B: 6,1 %                     | gabro 2/5   | 21.08.08r   | 21.10.08r | 0,41 | 0,40 |
|    | 2 |                                                                                |             |             |           | 0,40 | 0,41 |
|    | 3 |                                                                                |             |             |           | 0,41 | 0,40 |
| 33 | 1 | SMA 0/11 grys<br>bazalt 5/8, grys<br>sjenit 8/11, 11/16,<br>asf. D50/70: 5,9 % | sjenit 2/5  | 20.10.08r   | 7.11.08r  | 0,43 | 0,39 |
|    | 2 |                                                                                |             |             |           | 0,39 | 0,42 |
|    | 3 |                                                                                |             |             |           | 0,40 | 0,41 |
|    | 4 |                                                                                |             |             |           | 0,40 | 0,41 |
|    | 5 |                                                                                |             |             |           | 0,41 | 0,42 |
|    | 6 |                                                                                |             |             |           | 0,40 | 0,39 |
| 34 | 1 | brak danych                                                                    | brak danych | brak danych | 18.06.08r | 0,45 | 0,45 |
|    | 2 |                                                                                |             |             |           | 0,45 | 0,45 |

|    |    |             |             |             |           |      |      |
|----|----|-------------|-------------|-------------|-----------|------|------|
|    | 3  |             |             | danych      |           | 0,45 | 0,49 |
| 35 | 1  | brak danych | brak danych | brak danych | 26.09.08r | 0,41 | 0,45 |
|    | 2  |             |             |             |           | 0,41 | 0,47 |
|    | 3  |             |             |             |           | 0,41 | 0,46 |
|    | 4  |             |             |             |           | 0,41 | 0,47 |
|    | 5  |             |             |             |           | 0,41 | 0,45 |
| 36 | 1  | brak danych | brak danych | brak danych | 22.10.08r | 0,36 | 0,35 |
|    | 2  |             |             |             |           | 0,34 | 0,35 |
|    | 3  |             |             |             |           | 0,33 | 0,34 |
|    | 4  |             |             |             |           | 0,35 | 0,37 |
|    | 5  |             |             |             |           | 0,33 | 0,35 |
|    | 6  |             |             |             |           | 0,35 | 0,37 |
|    | 7  |             |             |             |           | 0,33 | 0,37 |
|    | 8  |             |             |             |           | 0,33 | 0,34 |
|    | 9  |             |             |             |           | 0,33 | 0,33 |
|    | 10 |             |             |             |           | 0,36 | 0,34 |
| 37 | 1  | brak danych | brak danych | brak danych | 17.06.08r | 0,38 | 0,37 |
|    | 2  |             |             |             |           | 0,40 | 0,39 |
|    | 3  |             |             |             |           | 0,44 | 0,44 |
|    | 4  |             |             |             |           | 0,48 | 0,45 |
|    | 5  |             |             |             |           | 0,45 | 0,42 |
|    | 6  |             |             |             |           | 0,41 | 0,42 |
|    | 7  |             |             |             |           | 0,43 | 0,41 |
|    | 8  |             |             |             |           | 0,40 | 0,40 |
|    | 9  |             |             |             |           | 0,40 | 0,40 |
|    | 10 |             |             |             |           | 0,39 | 0,40 |
|    | 11 |             |             |             |           | 0,39 | 0,40 |
|    | 12 |             |             |             |           | 0,41 | 0,42 |
|    | 13 |             |             |             |           | 0,40 | 0,42 |
|    | 14 |             |             |             |           | 0,39 | 0,38 |
|    | 15 |             |             |             |           | 0,39 | 0,39 |
|    | 16 |             |             |             |           | 0,37 | 0,37 |
| 38 | 1  | brak danych | brak danych | brak danych | 17.06.08r | 0,40 | 0,37 |
|    | 2  |             |             |             |           | 0,41 | 0,39 |
|    | 3  |             |             |             |           | 0,41 | 0,44 |
|    | 4  |             |             |             |           | 0,38 | 0,45 |
|    | 5  |             |             |             |           | 0,39 | 0,42 |
|    | 6  |             |             |             |           | 0,38 | 0,42 |
|    | 7  |             |             |             |           | 0,39 | 0,41 |
|    | 8  |             |             |             |           | 0,38 | 0,40 |
|    | 9  |             |             |             |           | 0,38 | 0,40 |
|    | 10 |             |             |             |           | 0,38 | 0,40 |
|    | 11 |             |             |             |           | 0,39 | 0,40 |
|    | 12 |             |             |             |           | 0,40 | 0,42 |
|    | 13 |             |             |             |           | 0,42 | 0,42 |
|    | 14 |             |             |             |           | 0,42 | 0,38 |
|    | 15 |             |             |             |           | 0,42 | 0,39 |
|    | 16 |             |             |             |           | 0,41 | 0,37 |
|    | 1  |             |             |             |           | 0,48 | 0,38 |
|    | 2  |             |             |             |           | 0,45 | 0,40 |
|    | 3  |             |             |             |           | 0,47 | 0,44 |
|    | 4  |             |             |             |           | 0,47 | 0,48 |
|    | 5  |             |             |             |           | 0,47 | 0,45 |

|    |    |                                                                                  |             |             |           |      |      |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------|------|
| 39 | 6  | brak danych                                                                      | brak danych | brak danych | 19.06.08r | 0,49 | 0,41 |
|    | 7  |                                                                                  |             |             |           | 0,45 | 0,43 |
|    | 8  |                                                                                  |             |             |           | 0,49 | 0,40 |
|    | 9  |                                                                                  |             |             |           | 0,47 | 0,40 |
|    | 10 |                                                                                  |             |             |           | 0,50 | 0,39 |
|    | 11 |                                                                                  |             |             |           | 0,50 | 0,39 |
|    | 12 |                                                                                  |             |             |           | 0,49 | 0,41 |
|    | 13 |                                                                                  |             |             |           | 0,52 | 0,40 |
|    | 14 |                                                                                  |             |             |           | 0,51 | 0,39 |
|    | 15 |                                                                                  |             |             |           | 0,52 | 0,39 |
|    | 16 |                                                                                  |             |             |           | 0,51 | 0,37 |
| 40 | 1  | brak danych                                                                      | brak danych | brak danych | 26.09.08r | 0,45 | 0,41 |
|    | 2  |                                                                                  |             |             |           | 0,44 | 0,43 |
|    | 3  |                                                                                  |             |             |           | 0,46 | 0,45 |
|    | 4  |                                                                                  |             |             |           | 0,52 | 0,47 |
|    | 5  |                                                                                  |             |             |           | 0,53 | 0,49 |
|    | 6  |                                                                                  |             |             |           | 0,54 | 0,50 |
|    | 7  |                                                                                  |             |             |           | 0,53 | 0,49 |
|    | 8  |                                                                                  |             |             |           | 0,52 | 0,48 |
|    | 9  |                                                                                  |             |             |           | 0,51 | 0,46 |
|    | 10 |                                                                                  |             |             |           | 0,50 | 0,46 |
|    | 11 |                                                                                  |             |             |           | 0,51 | 0,46 |
|    | 12 |                                                                                  |             |             |           | 0,48 | 0,45 |
|    | 13 |                                                                                  |             |             |           | 0,49 | 0,45 |
| 41 | 1  | brak danych                                                                      | brak danych | brak danych | 26.09.08r | 0,45 | 0,43 |
|    | 2  |                                                                                  |             |             |           | 0,46 | 0,45 |
|    | 3  |                                                                                  |             |             |           | 0,47 | 0,46 |
|    | 4  |                                                                                  |             |             |           | 0,49 | 0,46 |
|    | 5  |                                                                                  |             |             |           | 0,50 | 0,47 |
|    | 6  |                                                                                  |             |             |           | 0,50 | 0,47 |
|    | 7  |                                                                                  |             |             |           | 0,50 | 0,48 |
|    | 8  |                                                                                  |             |             |           | 0,51 | 0,48 |
|    | 9  |                                                                                  |             |             |           | 0,51 | 0,46 |
|    | 10 |                                                                                  |             |             |           | 0,49 | 0,48 |
|    | 11 |                                                                                  |             |             |           | 0,49 | 0,48 |
|    | 12 |                                                                                  |             |             |           | 0,52 | 0,48 |
|    | 13 |                                                                                  |             |             |           | 0,50 | 0,44 |
| 42 | 1  | brak danych                                                                      | brak danych | brak danych | 24.10.08r | 0,37 | 0,37 |
|    | 2  |                                                                                  |             |             |           | 0,37 | 0,35 |
|    | 3  |                                                                                  |             |             |           | 0,35 | 0,35 |
|    | 4  |                                                                                  |             |             |           | 0,36 | 0,36 |
|    | 5  |                                                                                  |             |             |           | 0,38 | 0,35 |
|    | 6  |                                                                                  |             |             |           | 0,38 | 0,38 |
|    | 7  |                                                                                  |             |             |           | 0,37 | 0,40 |
|    | 8  |                                                                                  |             |             |           | 0,37 | 0,39 |
| 43 | 1  | SMA 0/12,8 gryszy<br>bazaltowe: 2/5, 5/8,<br>8/11, 11,16, asfalt<br>DE80B: 6,5 % | brak danych | 8.11.07r    | 7.12.07r  | 0,36 | 0,38 |
|    | 2  |                                                                                  |             |             |           | 0,38 | 0,35 |
|    | 3  |                                                                                  |             |             |           | 0,41 | 0,39 |
|    | 4  |                                                                                  |             |             |           | 0,40 | 0,40 |
|    | 5  |                                                                                  |             |             |           | 0,40 | 0,39 |
| 44 | 1  | SMA 0/11 gryszy<br>gabro: 2/5, 5/8,<br>5/16, gryszy melafir                      | brak danych | 25.06.07r   | 24.09.07r | 0,33 | 0,36 |
|    | 2  |                                                                                  |             |             |           | 0,34 | 0,35 |
|    | 3  |                                                                                  |             |             |           | 0,32 | 0,32 |

|    |    |                     |             |             |             |      |      |
|----|----|---------------------|-------------|-------------|-------------|------|------|
|    | 4  | 8/11, asfalt DE80B: |             |             |             | 0,35 | 0,35 |
|    | 5  | 6,5 %               |             |             |             | 0,36 | 0,32 |
| 45 | 1  | brak danych         | brak danych | brak danych | 16.06.08r   | 0,40 | 0,41 |
|    | 2  |                     |             |             |             | 0,41 | 0,41 |
|    | 3  |                     |             |             |             | 0,42 | 0,41 |
|    | 4  |                     |             |             |             | 0,40 | 0,43 |
|    | 5  |                     |             |             |             | 0,40 | 0,40 |
|    | 6  |                     |             |             |             | 0,39 | 0,39 |
|    | 7  |                     |             |             |             | 0,39 | 0,40 |
|    | 8  |                     |             |             |             | 0,38 | 0,41 |
|    | 9  |                     |             |             |             | 0,38 | 0,39 |
|    | 10 |                     |             |             |             | 0,39 | 0,39 |
|    | 11 |                     |             |             |             | 0,39 | 0,39 |
|    | 12 |                     |             |             |             | 0,38 | 0,38 |
|    | 13 |                     |             |             |             | 0,37 | 0,37 |
|    | 14 |                     |             |             |             | 0,39 | 0,35 |
|    | 15 |                     |             |             |             | 0,39 | 0,36 |
| 46 | 1  | brak danych         | brak danych | brak danych | brak danych | 0,39 | 0,39 |
|    | 2  |                     |             |             |             | 0,39 | 0,40 |
| 47 | 1  | brak danych         | brak danych | 3.09.08r    | 4.09.08r    | 0,43 | -    |
|    | 2  |                     |             |             |             | -    | 0,41 |
| 48 | 1  | SMA 0/11            | brak danych | 12.07r      | 25.09.08r   | 0,43 | 0,37 |
|    | 2  |                     |             |             |             | 0,45 | 0,36 |
|    | 3  |                     |             |             |             | 0,45 | 0,38 |
|    | 4  |                     |             |             |             | 0,48 | 0,40 |
|    | 5  |                     |             |             |             | 0,48 | 0,41 |
|    | 6  |                     |             |             |             | 0,48 | 0,41 |
|    | 7  |                     |             |             |             | 0,48 | 0,40 |
|    | 8  |                     |             |             |             | 0,47 | 0,43 |
|    | 9  |                     |             |             |             | 0,47 | 0,42 |
|    | 10 |                     |             |             |             | 0,45 | 0,42 |
|    | 11 |                     |             |             |             | 0,46 | 0,41 |
|    | 12 |                     |             |             |             | 0,47 | 0,41 |
|    | 13 |                     |             |             |             | 0,46 | 0,42 |
|    | 14 |                     |             |             |             | 0,47 | 0,43 |
|    | 15 |                     |             |             |             | 0,48 | 0,42 |
|    | 16 |                     |             |             |             | 0,45 | 0,42 |
|    | 17 |                     |             |             |             | 0,47 | 0,42 |
|    | 18 |                     |             |             |             | 0,46 | 0,44 |
|    | 19 |                     |             |             |             | 0,48 | 0,44 |
|    | 20 |                     |             |             |             | 0,47 | 0,43 |
|    | 21 |                     |             |             |             | 0,46 | 0,42 |
|    | 22 |                     |             |             |             | 0,46 | 0,42 |
|    | 23 |                     |             |             |             | 0,44 | 0,41 |
|    | 24 |                     |             |             |             | 0,47 | 0,41 |
|    | 25 |                     |             |             |             | 0,41 | 0,37 |
|    | 1  |                     |             |             |             | 0,37 | 0,42 |
|    | 2  |                     |             |             |             | 0,42 | 0,43 |
|    | 3  |                     |             |             |             | 0,42 | 0,41 |
|    | 4  |                     |             |             |             | 0,43 | 0,42 |
|    | 5  |                     |             |             |             | 0,44 | 0,43 |
|    | 6  |                     |             |             |             | 0,43 | 0,43 |
|    | 7  |                     |             |             |             | 0,44 | 0,45 |

|    |    |                                         |             |             |           |      |      |
|----|----|-----------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------|------|
| 49 | 8  | SMA 0/11                                | brak danych | 12.07r      | 25.09.08r | 0,45 | 0,44 |
|    | 9  |                                         |             |             |           | 0,44 | 0,43 |
|    | 10 |                                         |             |             |           | 0,45 | 0,43 |
|    | 11 |                                         |             |             |           | 0,45 | 0,43 |
|    | 12 |                                         |             |             |           | 0,45 | 0,44 |
|    | 13 |                                         |             |             |           | 0,45 | 0,45 |
|    | 14 |                                         |             |             |           | 0,45 | 0,44 |
|    | 15 |                                         |             |             |           | 0,44 | 0,42 |
|    | 16 |                                         |             |             |           | 0,46 | 0,43 |
|    | 17 |                                         |             |             |           | 0,46 | 0,44 |
|    | 18 |                                         |             |             |           | 0,48 | 0,44 |
|    | 19 |                                         |             |             |           | 0,47 | 0,46 |
|    | 20 |                                         |             |             |           | 0,48 | 0,45 |
|    | 21 |                                         |             |             |           | 0,48 | 0,45 |
|    | 22 |                                         |             |             |           | 0,47 | 0,45 |
|    | 23 |                                         |             |             |           | 0,48 | 0,45 |
|    | 24 |                                         |             |             |           | 0,45 | 0,40 |
|    | 25 |                                         |             |             |           | 0,40 | 0,41 |
| 50 | 1  | SMA 0/11                                | brak danych | brak danych | 25.08.08r | 0,35 | 0,36 |
|    | 2  |                                         |             |             |           | 0,35 | 0,35 |
|    | 3  |                                         |             |             |           | 0,39 | 0,38 |
|    | 4  |                                         |             |             |           | 0,30 | 0,35 |
|    | 5  |                                         |             |             |           | 0,31 | 0,34 |
| 51 | 1  | SMA 0/11                                | brak danych | 01.11.08r   | 20.11.08r | 0,41 | 0,41 |
|    | 2  |                                         |             |             |           | 0,42 | 0,39 |
|    | 3  |                                         |             |             |           | 0,41 | 0,37 |
|    | 4  |                                         |             |             |           | 0,40 | 0,38 |
|    | 5  |                                         |             |             |           | 0,40 | 0,40 |
|    | 6  |                                         |             |             |           | 0,40 | 0,41 |
|    | 7  |                                         |             |             |           | 0,40 | 0,40 |
|    | 8  |                                         |             |             |           | 0,39 | 0,41 |
|    | 9  |                                         |             |             |           | 0,37 | 0,39 |
|    | 10 |                                         |             |             |           | 0,40 | 0,41 |
|    | 11 |                                         |             |             |           | 0,41 | 0,41 |
|    | 12 |                                         |             |             |           | 0,38 | 0,39 |
|    | 13 |                                         |             |             |           | 0,40 | 0,38 |
|    | 14 |                                         |             |             |           | 0,40 | 0,37 |
|    | 15 |                                         |             |             |           | 0,41 | 0,39 |
|    | 16 |                                         |             |             |           | 0,37 | 0,39 |
|    | 17 |                                         |             |             |           | 0,36 | 0,41 |
|    | 18 |                                         |             |             |           | 0,39 | 0,40 |
|    | 19 |                                         |             |             |           | 0,38 | 0,41 |
| 52 | 1  | SMA 0/11                                | brak danych | 17.11.08r   | 18.11.08r | 0,32 | 0,49 |
|    | 2  |                                         |             |             |           | 0,48 | 0,44 |
|    | 3  |                                         |             |             |           | 0,50 | 0,40 |
|    | 4  |                                         |             |             |           | 0,48 | 0,45 |
|    | 5  |                                         |             |             |           | 0,48 | 0,46 |
|    | 6  |                                         |             |             |           | 0,45 | 0,43 |
|    | 7  |                                         |             |             |           | 0,43 | 0,48 |
|    | 8  |                                         |             |             |           | 0,41 | 0,46 |
|    | 9  |                                         |             |             |           | 0,44 | 0,45 |
| 53 | 1  | SMA 0/11, grys<br>melafirowy: 2/5, 5/8, | granit 2/5  | 07.08r      | 4.11.08r  | 0,44 | 0,43 |
|    | 2  |                                         |             |             |           | 0,44 | 0,43 |

|    |    |          |             |             |           |      |      |
|----|----|----------|-------------|-------------|-----------|------|------|
|    | 3  | 8/11     |             |             |           | 0,44 | 0,43 |
| 54 | 1  | SMA 0/11 | brak danych | brak danych | 16.10.08r | 0,44 | 0,40 |
|    | 2  |          |             |             |           | 0,41 | 0,41 |
|    | 3  |          |             |             |           | 0,42 | 0,40 |
|    | 4  |          |             |             |           | 0,42 | 0,39 |
|    | 5  |          |             |             |           | 0,42 | 0,42 |
|    | 6  |          |             |             |           | 0,42 | 0,42 |
|    | 7  |          |             |             |           | 0,41 | 0,41 |
|    | 8  |          |             |             |           | 0,41 | 0,42 |
| 55 | 1  | SMA 0/11 | brak danych | 10.07r      | 19.05.08r | 0,37 | 0,37 |
|    | 2  |          |             |             |           | 0,39 | 0,37 |
|    | 3  |          |             |             |           | 0,40 | 0,39 |
| 56 | 1  | SMA 0/11 | brak danych | brak danych | 28.08.08r | 0,36 | 0,35 |
|    | 2  |          |             |             |           | 0,40 | 0,36 |
|    | 3  |          |             |             |           | 0,38 | 0,37 |
|    | 4  |          |             |             |           | 0,37 | 0,38 |
|    | 5  |          |             |             |           | 0,36 | 0,38 |
|    | 6  |          |             |             |           | 0,35 | 0,36 |
|    | 7  |          |             |             |           | 0,35 | 0,32 |
|    | 8  |          |             |             |           | 0,36 | 0,35 |
|    | 9  |          |             |             |           | 0,37 | 0,36 |
| 57 | 1  | SMA 0/11 | brak danych | 04.09r      | 20.04.09r | 0,36 | 0,34 |
|    | 2  |          |             |             |           | 0,41 | 0,40 |
|    | 3  |          |             |             |           | 0,38 | 0,38 |
| 58 | 1  | SMA 0/11 | brak danych | brak danych | 3.10.07r  | 0,43 | 0,39 |
|    | 2  |          |             |             |           | 0,40 | 0,35 |
|    | 3  |          |             |             |           | 0,44 | 0,35 |
| 59 | 1  | SMA 0/11 | brak danych | brak danych | 30.06.08r | 0,44 | 0,44 |
|    | 2  |          |             |             |           | 0,45 | 0,44 |
|    | 3  |          |             |             |           | 0,44 | 0,45 |
|    | 4  |          |             |             |           | 0,48 | 0,44 |
|    | 5  |          |             |             |           | 0,47 | 0,45 |
|    | 6  |          |             |             |           | 0,47 | 0,45 |
|    | 7  |          |             |             |           | 0,45 | 0,40 |
|    | 8  |          |             |             |           | 0,44 | 0,42 |
|    | 9  |          |             |             |           | 0,44 | 0,44 |
| 60 | 1  | SMA 0/11 | brak danych | brak danych | 13.08.08r | 0,38 | 0,37 |
|    | 2  |          |             |             |           | 0,38 | 0,38 |
|    | 3  |          |             |             |           | 0,33 | 0,40 |
|    | 4  |          |             |             |           | 0,36 | 0,39 |
|    | 5  |          |             |             |           | 0,36 | 0,36 |
|    | 6  |          |             |             |           | 0,31 | 0,35 |
|    | 7  |          |             |             |           | 0,33 | 0,34 |
|    | 8  |          |             |             |           | 0,35 | 0,36 |
|    | 9  |          |             |             |           | 0,35 | 0,34 |
|    | 10 |          |             |             |           | 0,32 | 0,35 |
|    | 11 |          |             |             |           | 0,38 | 0,40 |
|    | 12 |          |             |             |           | 0,38 | 0,37 |
| 61 | 1  | SMA 0/11 | brak danych | brak danych | 20.11.08r | 0,43 | 0,42 |
|    | 2  |          |             |             |           | 0,41 | 0,41 |
| 62 | 1  | SMA 0/11 | brak danych | brak danych | 28.08.07r | 0,35 | 0,33 |
|    | 2  |          |             |             |           | 0,37 | 0,35 |
|    | 3  |          |             |             |           | 0,35 | 0,35 |

|    |   |                                                                                   |            |           |          |      |      |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|------|------|
|    | 4 |                                                                                   |            |           |          | 0,38 | 0,39 |
| 63 | 1 | SMA 0/11 grys<br>bazalt: 2/5, żużel<br>pomiedziowy                                | granit 2/5 | 14.07.08r | 3.12.08r | 0,42 | 0,43 |
|    | 2 |                                                                                   |            |           |          | 0,42 | 0,43 |
|    | 3 |                                                                                   |            |           |          | 0,42 | 0,41 |
| 64 | 1 | SMA 0/11 grys z<br>żużla<br>pomiedziowego<br>6,3/12,8 10/16, asf.<br>DE80B: 6,0 % | granit 2/5 | 29.10.08r | 3.12.08r | 0,48 | 0,47 |
|    | 2 |                                                                                   |            |           |          | 0,46 | 0,49 |
|    | 3 |                                                                                   |            |           |          | 0,48 | 0,46 |
|    | 4 |                                                                                   |            |           |          | 0,46 | 0,46 |
|    | 5 |                                                                                   |            |           |          | 0,45 | 0,46 |

| Odcinek | Sekcja | Dane technologiczne                                                            | Rodzaj i uziarnienie posypki | Data dop. do ruchu | Data badania | Wartość miarodajna współczynnika tarcia |           |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|
|         |        |                                                                                |                              |                    |              | pas lewy                                | pas prawy |
| 20      | 9      | brak danych                                                                    | brak danych                  | brak danych        | 23.06.09r    | 0,34                                    |           |
|         | 10     |                                                                                |                              |                    |              | 0,34                                    |           |
| 27      | 1      | SMA 0/11 grys<br>sjenit: 2/5, 5/8,<br>8/11, asf. DE80B:<br>6,1 %               | gabro 2/5                    | 17.07.08r          | 23.06.09r    |                                         | 0,46      |
|         | 2      |                                                                                |                              |                    |              |                                         | 0,49      |
| 28      | 1      | SMA 0/9,6 grys<br>bazaltowe: 2/5, 5/8,<br>8/11, asfalt D50/70:<br>6,0 %        | bazalt 2/5                   | 25.08.08r          | 23.06.09r    |                                         | 0,42      |
| 29      | 1      | SMA 0/11 grys<br>sjenit: 2/5, 5/8,<br>6,3/12,8, asfalt<br>DE80B: 6,1 %         | gabro 2/5                    | 24.07.08r          | 23.06.09r    |                                         | 0,41      |
|         | 2      |                                                                                |                              |                    |              |                                         | 0,41      |
| 30      | 1      | SMA 0/11 grys<br>bazalt: 2/5, 8/12,8,<br>asf. DE80B: 6,1 %                     | granit 4/6                   | 19.08.08r          | 24.06.09r    |                                         | 0,36      |
|         | 2      |                                                                                |                              |                    |              |                                         | 0,36      |
| 31      | 1      | SMA 0/11 grys<br>bazalt: 2/5, 8/12,8,<br>asf. DE80B: 6,1 %                     | granit 2/5                   | 21.08.08r          | 24.06.09r    |                                         | 0,37      |
|         | 2      |                                                                                |                              |                    |              |                                         | 0,40      |
| 33      | 2      | SMA 0/11 grys<br>bazalt 5/8, grys<br>sjenit 8/11, 11/16,<br>asf. D50/70: 5,9 % | sjenit 2/5                   | 20.10.08r          | 24.06.09r    | 0,42                                    |           |
|         | 3      |                                                                                |                              |                    |              | 0,42                                    |           |
| 36      | 8      | brak danych                                                                    | brak danych                  | brak danych        | 16.06.09r    |                                         | 0,37      |
|         | 9      |                                                                                |                              |                    |              |                                         | 0,38      |
| 37      | 10     | brak danych                                                                    | brak danych                  | brak danych        | 19.06.09r    | 0,41                                    |           |
|         | 11     |                                                                                |                              |                    |              | 0,40                                    |           |
| 56      | 1      | SMA 0/11                                                                       | brak danych                  | brak danych        | 15.04.09r    | 0,41                                    | 0,41      |
|         | 2      |                                                                                |                              |                    |              | 0,44                                    | 0,42      |
|         | 3      |                                                                                |                              |                    |              | 0,44                                    | 0,42      |
|         | 4      |                                                                                |                              |                    |              | 0,42                                    | 0,40      |
|         | 5      |                                                                                |                              |                    |              | 0,45                                    | 0,41      |
|         | 6      |                                                                                |                              |                    |              | 0,44                                    | 0,40      |
|         | 7      |                                                                                |                              |                    |              | 0,44                                    | 0,40      |
|         | 8      |                                                                                |                              |                    |              | 0,42                                    | 0,40      |
|         | 9      |                                                                                |                              |                    |              | 0,43                                    | 0,41      |
| 57      | 1      | SMA 0/11                                                                       | brak danych                  | 04.09r             | 10.06.09r    | 0,38                                    | 0,35      |
|         | 2      |                                                                                |                              |                    |              | 0,40                                    | 0,43      |
|         | 3      |                                                                                |                              |                    |              | 0,39                                    | 0,38      |
| 58      | 1      | SMA 0/11                                                                       | brak danych                  | brak danych        | 19.06.09r    |                                         | 0,42      |
|         | 2      |                                                                                |                              |                    |              |                                         | 0,41      |

|    |    |                                                                                |             |             |           |      |      |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------|------|
| 59 | 4  | SMA 0/11                                                                       | brak danych | brak danych | 19.06.09r | 0,44 |      |
|    | 5  |                                                                                |             |             |           | 0,43 |      |
| 60 | 1  | SMA 0/11                                                                       | brak danych | brak danych | 10.10.08r | 0,36 | 0,37 |
|    | 2  |                                                                                |             |             |           | 0,36 | 0,38 |
|    | 3  |                                                                                |             |             |           | 0,34 | 0,39 |
|    | 4  |                                                                                |             |             |           | 0,37 | 0,38 |
|    | 5  |                                                                                |             |             |           | 0,33 | 0,38 |
|    | 6  |                                                                                |             |             |           | 0,32 | 0,36 |
|    | 7  |                                                                                |             |             |           | 0,31 | 0,35 |
|    | 8  |                                                                                |             |             |           | 0,36 | 0,38 |
|    | 9  |                                                                                |             |             |           | 0,36 | 0,38 |
|    | 10 |                                                                                |             |             |           | 0,34 | 0,37 |
|    | 11 |                                                                                |             |             |           | 0,36 | 0,39 |
|    | 12 |                                                                                |             |             |           | 0,35 | 0,37 |
| 61 | 1  | SMA 0/11                                                                       | brak danych | brak danych | 19.06.09r | 0,36 |      |
|    | 2  |                                                                                |             |             |           | 0,36 |      |
| 62 | 1  | SMA 0/11                                                                       | brak danych | brak danych | 19.06.09r | 0,38 |      |
|    | 2  |                                                                                |             |             |           | 0,42 |      |
| 63 | 2  | SMA 0/11 grys<br>bazalt: 2/5, żużel<br>pomiedz. 6,3/12,8,<br>asf. DE80B: 6,1 % | granit 2/5  | 14.07.08r   | 24.06.09r | 0,43 |      |
|    | 3  |                                                                                |             |             |           | 0,42 |      |
| 64 | 3  | SMA 0/11 grys z<br>żużla pomiedz.<br>6,3/12,8 10/16, asf.<br>DE80B: 6,0 %      | granit 2/5  | 29.10.08r   | 24.06.09r |      | 0,50 |
|    | 4  |                                                                                |             |             |           |      | 0,48 |

